



Leistungsdatenblatt	
Werkstück Bezeichnung	Flanschzylinder
Hondurchmesser	8 mm
Werkstoffshärte	760 HV3
Anforderungen:	
Hon-Abtrag	0,05 mm
Oberfläche gefordert	Ra 0,1
Geradeheit	0,8 μm
Rundheit	0,5 μm
Parallelität	2 μm
Erreichte Parameter	
Oberfläche gefordert	Ra 0,07
Geradeheit	< 0,6 μm
Rundheit	< 0,4 μm
Parallelität	< 1,0 μm
Bearbeitungszeit	15 sec
Operationen	1

